



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14352.2—93

---

## 钨矿石、钼矿石化学分析方法 硫氰酸盐光度法测定钼量

Methods for chemical analysis of tungsten ores  
and molybdenum ores—Determination of molybdenum  
content—Potassium thiocyanate photometric method

1993-05-12 发布

1994-02-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 钨矿石、钼矿石化学分析方法 硫氰酸盐光度法测定钼量

GB/T 14352. 2—93

Methods for chemical analysis of tungsten ores  
and molybdenum ores—Determination of molybdenum  
content—Potassium thiocyanate photometric method

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了钨矿石、钼矿石中钼含量的测定方法。

本标准适用于钨矿石、钼矿石中钼含量的测定，测定范围 0.01%～5%。

### 2 引用标准

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定

### 3 方法提要

试料经过氧化钠熔融，水浸取，滤液在 9%～10% 的硫酸介质中以铜盐催化，用硫脲将钼还原至五价状态，与硫氰酸盐结合成可溶性桔红色硫氰酸钼络合物，于分光光度计上，波长 460 nm 处，测量吸光度。

### 4 试剂

4.1 过氧化钠。

4.2 硫酸-硫酸铜混合液(以下简称混合液)：称取 4 g 硫酸铜( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )，加入 500 mL 水，搅拌溶解后，加入 500 mL 硫酸( $\rho 1.84 \text{ g/mL}$ )，搅匀，冷却，用水稀释至 1 000 mL，摇匀。

4.3 柠檬酸钠溶液(30% m/V)。

4.4 硫脲溶液(9% m/V)。

4.5 硫氰酸钾溶液(25% m/V)。

4.6 钼标准溶液：称取 0.150 0 g 三氧化钼(99.99%)（预先在 500℃ 灼烧过），置于 100 mL 烧杯中，加入 5 mL 氢氧化钠溶液(20% m/V)溶解，再加入硫酸(1+1 V+V)中和至微酸性，并过量 20 mL，移入 1 000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，此溶液 1 mL 含 100  $\mu\text{g}$  钼。

### 5 仪器

分光光度计。

### 6 分析步骤

6.1 试料 试样粒度应小于 0.097 mm，装入小瓶，在 80℃ 烘 2 h，置于干燥器中备用。

按表 1 称取试样：